5.Блок стіновий керамзитовий
5.1 Характеристика блоку

Блок рядовий стіновий з керамзитовим наповнювачем відповідає 1 пункту сертифікату якості
Його виготовляють згідно такої класифікації : СБ-Пр-Ц-Р-390х190х188- 900 -М35-F25-1-ДСТУ Б В.2.7-7:2008

До складу блоку входить:
Цемент М500
пісок
керамзит
вода

ЗРАЗОК ЕТАЛОН БЛОКУ

Результати випробувань:
геометричні розміри 390х190х188
середня густина виробів у сухому стані 900 кг/м3
маса виробу 12 кг
відпускна міцність М28
відпускна вологість 25 %

5.2 КРЕСЛЕННЯ БЛОКУ



А



							Арку
							5